

SCHEDA TECNICA

John Crystal Opaco-Lucido

Generalità e indicazioni d'uso

John Crystal Opaco – Lucido è una finitura all'acqua trasparente, monocomponente caratterizzata da un elevato residuo secco, da un'ottima resistenza, nonché da un sofisticato aspetto estetico finale.

Altra particolarità di John Crystal Opaco – Lucido è quella di avere un pH neutro.

Dati tecnici

<i>Rapporto di catalisi</i>	<i>Monocoprente</i>
<i>Temperatura di applicazione</i>	<i>+10°C ÷ +25°C</i>
<i>Applicazione</i>	<i>Rullo 4 mm /pennello</i>
<i>Eventuale diluizione</i>	<i>acqua</i>
<i>Resa</i>	<i>70-90 g/m²</i>
<i>Fuori polvere</i>	<i>40' ⁽¹⁾</i>
<i>Fuori impronta</i>	<i>2 h ⁽¹⁾</i>
<i>Pot-Life</i>	<i>n.a.</i>
<i>Carteggiabilità</i>	<i>24 h ⁽¹⁾</i>
<i>Sovraverniciabilità senza carteggiatura</i>	<i>4-12 h ⁽¹⁾</i>
<i>Brillantezza/Opacità</i>	<i>Lucido/Gloss: 60 gloss Opaco/Mat: inf. 10 gloss ⁽²⁾</i>
<i>Resistenze chimico/fisiche</i>	<i>Buone</i>
<i>Copertura</i>	<i>Buona</i>
<i>Ossidazione del legno</i>	<i>Leggera</i>
<i>Stabilità al magazzinaggio</i>	<i>6 mesi ⁽³⁾</i>
<i>Confezioni</i>	<i>2 / 4 lt</i>
<i>Pulizia attrezzi</i>	<i>acqua</i>
<i>Limite massimo COV</i>	<i>140 gr/litro di preparazione</i>
<i>Contenuto di COV (Composti Organici Volatili) nel prodotto OPACO</i>	<i>71,60 gr/litro di preparazione</i>
<i>Contenuto di COV (Composti Organici Volatili) nel prodotto LUCIDO</i>	<i>70,45 gr/litro di preparazione</i>

¹ a 20°C e 65% di U.R.

² su film umido da 90 micron indurito a 20°C e 65% U.R. per 7 gg.

³ in contenitori originali chiusi e a temperatura compresa tra i +10° e i +25°C

Istruzioni per l'uso

Preparazione della superficie

I supporti devono essere lisci, asciutti e privi di polvere. Stuccare e carteggiare dove è necessario, quindi si consiglia di applicare una mano di fissativo MANUPRIMER. Stendere una mano di fondo BASE DECOR con un rullo o con un pennello.

Applicazione JOHN CRYSTAL OPACO - LUCIDO

1. Quando BASE DECOR è asciugato, colorare JOHN CRYSTAL BASE con i coloranti COLOR o COLOR STRONG versandoli direttamente nella latta, nella giusta quantità indicata sulla cartella colori.
2. Miscelare accuratamente e applicare il prodotto con il pennello a movimenti incrociati.
3. Durante l'applicazione si consiglia di miscelare frequentemente il prodotto.
4. Quando JOHN CRYSTAL BASE è asciugato, usare la stessa quantità di COLOR o COLOR STRONG per colorare JOHN CRYSTAL OPACO o LUCIDO, quindi miscelare accuratamente e applicare il prodotto con il pennello a movimenti incrociati.

Indicazioni per lo stoccaggio

Temperatura di conservazione: minima 5° C – massima 40° C . TEME IL GELO.

Latte disponibili: 2 – 4 litri.

Indicazioni di sicurezza

Vedi scheda di sicurezza aggiornata.

Dati e prescrizioni contenuti nella presente scheda tecnica derivano dalla nostra migliore esperienza, ma in ogni caso sono da ritenersi puramente indicativi e comunque variabili a nostra discrezione.

TENERE FUORI DALLA PORTATA DEI BAMBINI

Made in Italy