

SCHEMA TECNICA**Kama****Generalità e indicazioni d'uso**

KAMA è uno stucco acrilico in pasta pronto all'uso formulato con resine speciali a cariche selezionate, che rendono il prodotto di facile applicazione, con una perfetta adesione e buona elasticità.

KAMA è proposto in 17 varianti di colore, con la variante KA 7018 Neutro si possono ottenere infinite tonalità miscelando il colorante..

Dati tecnici

<i>Peso Specifico</i>	<i>1,750 kg/litro</i>
<i>PH al confezionamento</i>	<i>8/9</i>
<i>Viscosità</i>	<i>40000/60000 cps</i>
<i>Resa Consigliata (variabile in base alla tipologia e all'assorbimento del supporto)</i>	<i>Medio 2,5 mq/lt</i>
<i>Colori</i>	<i>Bianco</i>
<i>Limite massimo COV</i>	<i>200 gr/litro di preparazione</i>
<i>Contenuto di COV (Composti Organici Volatili) nel prodotto</i>	<i>< 30 gr/litro di preparazione</i>

alta decorazione e finitura d'interni

Istruzioni per l'uso

<i>Diluizione</i>	<i>Pronto all'uso</i>
<i>Tempo di essiccazione al tatto</i>	<i>1 - 2 ore asciutto al tatto 8-24 ore totale</i>
<i>Temperatura del supporto</i>	<i>Minima 5° C / Massima 40° C</i>
<i>Attrezzi</i>	<i>Frattazzo acciaio inox</i>
<i>Pulizia degli attrezzi</i>	<i>Acqua e sapone</i>

Decorazione KAMA - Unito

A superficie preparata e pronta per l'applicazione, scelto il colore desiderato, stendere una mano di KAMA con la spatola in acciaio Inox e decorare a piacimento.

Decorazione KAMA - Disegnato

Quando la decorazione KAMA-UNITO è ancora bagnata, prendere il tampone con il disegno desiderato e tamponare a piacimento la superficie da decorare.

Nel momento in cui la decorazione KAMA-UNITO o DISEGNATO è ben asciugata (dopo almeno 8/24 ore), carteggiare usando una levigatrice orbitale professionale con carta vetrata grana 100 smangiata (al tatto non deve graffiare), fino ad evidenziare tutti i dettagli dell'effetto sottostante.

Procedere quindi alla lucidatura con carta vetrata grana 100 molto smangiata per ottenere la lucentezza desiderata.

Se si vuole rendere la decorazione KAMA-UNITO o DISEGNATO perfettamente lavabile, si consiglia di applicare una mano di JOHN CRYSTAL Opaco o Lucido.

Indicazioni per lo stoccaggio

Temperatura di conservazione: minima 5° C – massima 40° C . TEME IL GELO.

Latte disponibili: 4 - 12 litri.

Indicazioni di sicurezza

Il prodotto è esente da sostanze tossiche, emissioni nocive e da metalli pesanti. L'applicazione di KAMA dal punto di vista della medicina del lavoro non ha alcun effetto negativo. Vedi scheda di sicurezza aggiornata.

Dati e prescrizioni contenuti nella presente scheda tecnica derivano dalla nostra migliore esperienza, ma in ogni caso sono da ritenersi puramente indicativi e comunque variabili a nostra discrezione.

TENERE FUORI DALLA PORTATA DEI BAMBINI

Made in Italy

BIANCHI LECCO SRL

CORSO G. MATTEOTTI, 5/H - 23900 LECCO ITALIA
TEL +39 0341 362062 FAX +39 0341 367394

www.bianchilecco.it

info@bianchilecco.it
legale@pec.bianchi-lecco.it