

Argile Laque Satinée Extérieure

Classificazione: Afnor NFT 36005 – Famiglia I classe 7 b2

Descrizione	Argile Laque Satinée Extérieure è una pittura acrilica microporosa in fase acquosa, d'aspetto teso, liscio e setoso, destinata in particolare alla decorazione del legno all'esterno.
Destinazione	Tutti i tipi di legno, soprattutto all'aperto, persiane, porte, ringhiere ... Può essere applicato anche su legno all' interno.
Vantaggi	Inodore Pulizia attrezzi con acqua Pellicola elastica e resistente Di facile applicazione Asciugatura rapida (ricopribile dopo 4 ore).
COV	Valore limite per questo prodotto (cat A/d): 130 g /litro (2010). Questo prodotto contiene max 60 g /litro di COV.
Emissioni nell'aria all'interno	Classe A+ secondo le norme ISO 16000.

CARATTERISTICHE

Aspetto	Teso – Satinato Brillantezza: 30% a 60°
Applicazione	Pennello pistola a spruzzo rullo a pelo corto da 6 o 12 mm
Densità	1,2
Resa	8-10 m ² al litro secondo il tipo di supporto.
Asciugatura a 20°C	Asciutto al tatto dopo 2 ore, ricopribile dopo 4 ore.
Lavabilità	Lavabile.

Condizioni di messa in opera	Temperatura dell'aria e del supporto: Minimo 10°C Massimo 25°C
Umidità relativa	Umidità relativa: Massimo 60%
	Pronto all'uso – Diluire con acqua su fondi assorbenti o in caso d'applicazione con pistola a spruzzo (5-10%)
Pulizia attrezzi	Acqua
Tinte	184 All'esterno, ad eccezione dei supporti a bassa esposizione, o soggetti a regolari ristrutturazioni, vanno evitate le seguenti tinte: T511, T513, T521, T531, T532, T541, T542.
Confezioni	0,75L - 2,5L - 5L

MESSA IN OPERA

Destinazione	Questo prodotto decorativo, d'aspetto satinato fine, è destinato alla decorazione del legno all'esterno. Su legno non trattato strutturato e con venature, la finezza del suo film permette di conservare l'aspetto del legno.
Preparazione dei supporti	<p>Le condizioni e la preparazione dei supporti devono essere conformi al DTU 59-1. I supporti devono essere ben asciutti, applicare con tempo asciutto e senza minaccia di pioggia.</p> <p>Argile Laque Satinée Extérieure si applica, dopo la preparazione (pulizia, sgrassatura, carteggiatura ...), all'esterno sui seguenti supporti:</p> <p>Su legno non trattato nuovo: procedere alla carteggiatura manuale, spolverare.</p> <p>Su legno che trasuda tannino o resina, consultateci.</p> <p>Su legno non trattato duro: applicare, dopo pulizia e carteggiatura, una mano di Argile Primaire Universel.</p> <p>Su legno non trattato tenero: pulire, carteggiare, applicare un primo strato di Argile Laque Satinée Extérieure diluito con acqua (5-10% massimo).</p> <p>Su legno grasso, sgrassare con cura con diluenti non grassi.</p> <p>Su legno ricoperto di pittura vecchia, colorata o verniciata, controllare il vecchio rivestimento, rimuovere tutte le parti che non aderiscono bene, pulire e carteggiare con cura. Applicare un primo strato di Argile Primaire Universel.</p>

Applicazione

Su legno tinto o verniciato: verificare la resistenza del vecchio supporto, in caso di dubbio rimuovere i vecchi strati con un'azione meccanica, poi carteggiare manualmente, applicare un primo strato di Argile Primaire Universel.

Su derivati del legno: melamina, laminato, applicare dopo la carteggiatura preliminare una mano di Argile Primaire Universel.

Su altri materiale e supporti: PVC, plastica dura, davanzali di finestre etc.. applicare una mano preliminare di Argile Primaire Universel dopo la pulizia e carteggiatura.

Mescolare accuratamente il prodotto a mano prima dell'uso.

Applicare due mani di Argile Laque Satinée Extérieure preferibilmente con il pennello, ma il prodotto può essere applicato anche con rullo o con pistola a spruzzo (diluire con acqua) su un rivestimento in legno per esempio.

Su superfici lisce, si ottiene un aspetto liscio e teso.

Su legno non trattato strutturato e venato, la pittura restituisce la struttura del legno.

Argile Laque Satinée Extérieure può essere pulita con una spugna umida e resiste all'utilizzo di detergenti delicati.

Sicurezza

Consultare le schede di sicurezza.

Conservare fuori dalla portata dei bambini.

In funzione dell'evoluzione delle conoscenze e delle tecniche, questa scheda può essere modificata successivamente.