

## Argile Laque Satinée Intérieure

Classificazione: Afnor NFT 36005 – Famiglia I classe 6a /7 b2

Descrizione	Argile Laque Satinée Intérieure è una pittura poliuretana acrilica in fase acquosa, d'aspetto teso, liscio e setoso, inodore e di facile applicazione.
Destinazione	Tutti i supporti comuni all'interno, grezzi o già pitturati (pareti, soffitti, vecchie pitture, legno ...) preferibilmente in zone asciutte.
Vantaggi	Inodore Pulizia attrezzi con acqua Decorativo e opacizzante Di facile applicazione.
COV	Valore limite per questo prodotto (cat A/a): 30 g /litro (2010). Questo prodotto contiene max 30 g /litro di COV.
Emissioni nell'aria all'interno	Classe A+ secondo le norme ISO 16000.

### CARATTERISTICHE

Aspetto	Teso – Satinato. Brillantezza: 20-25 % a 60°.
Applicazione	Pennello pistola a spruzzo rullo
Densità	1,3
Resa	10 - 12 m <sup>2</sup> al litro secondo il tipo di supporto.
Asciugatura a 20°C	Asciutto al tatto dopo 2 ore, ricopribile dopo 6 -12 ore.
Lavabilità	Lavabile.

## MESSA IN OPERA

Condizioni di messa in opera	Temperatura dell'aria e del supporto: Minimo 10°C Massimo 25°C
Diluizione	Umidità relativa: Massimo 60%
	Pronto all'uso – Diluire con acqua in caso d'applicazione con pistola a spruzzo (5-10%)
Pulizia attrezzi	Acqua
Tinte	184 tinte
Confezioni	0.75L - 2.5L - 5L - 10L
Destinazione	Tutti i tipi di supporto all'interno, in tutti i locali, saloni, sala da pranzo ecc. La sua elevata resistenza e la buona lavabilità lo rendono adatto anche in aree soggette ad un uso intenso, come cucine, bagni, sale giochi per bambini, corridoi, ecc. etc...
Preparazione dei supporti	<p>Le condizioni e la preparazione dei supporti devono essere conformi al DTU 59-1. I supporti devono essere ben asciutti, il locale ben ventilato e la temperatura dell'aria compresa tra 10 e 25°C.</p> <p>Argile Laque Satinée Intérieure si applica, dopo la preparazione (pulizia, sgrassatura, carteggiatura ...) all'interno sui seguenti supporti:</p> <p>Su intonaco, cartongesso, cartongesso a base d'acqua, applicare una mano di Argile Sous-couche de Préparation.</p> <p>Su vecchie pitture opache, verificare l'aderenza del vecchio rivestimento, rimuovere le parti che aderiscono male, lavare, carteggiare, spolverare. stuccare ed eseguire tutti i trattamenti necessari, applicare un primo strato di Argile Sous Couche de Préparation.</p> <p>Su vernice lucida o satinata, pulire, carteggiare con cura, spolverare. applicare una mano di Argile Primaire Universel.</p> <p>Su metalli non ferrosi (alluminio, rame...) e supporti dove l'aderenza è delicata (PVC, plastica dura ...) dopo la carteggiatura applicare una mano di Argile Primaire Universel.</p> <p>Su metalli ferrosi, utilizzare un primer antiruggine adatto.</p> <p>Su legno non trattato e derivati del legno (melamina, laminato) sgrassare, pulire, carteggiare, applicare una mano di Argile Primaire Universel.</p>

## Applicazione

Su legno ricoperto (pittura, mordente, vernice) rimuovere le parti che aderiscono male, carteggiare, applicare un primo strato di Argile Primaire Universel.

Sui mobili, rimuovere tutte le tracce di cera (con uno smacchiatore), carteggiare con cura o togliere le vecchie vernici, applicare una mano di Argile Primaire Universel, poi due mani de Argile Laque Satinée Intérieure.

Su vecchi rivestimenti incollati applicare una mano di Argile Primaire Universel, poi carteggiare metodicamente nel caso si notino dei raddrizzamenti delle fibre.

Se i vecchi rivestimenti si sono scollati, fare attenzione a rimuovere ogni traccia di colla con prodotti adeguati e applicare una mano di Argile Primaire Universel.

Mescolare accuratamente il prodotto a mano prima dell'uso.

Applicare due mani di Argile Laque Satinée Intérieure con il pennello, a rullo o con pistola a spruzzo.

Su superfici piccole o medie (porte, mobili, ecc...), perfettamente preparati, utilizzare un rullo a pelo corto 6mm. Su altri supporti meno lisci può essere utilizzato un rullo a pelo corto di 12mm.

Con il pennello si otterrà un aspetto teso.

In caso di applicazione con pistola a spruzzo diluire il prodotto con acqua (5 – 10%).

## Sicurezza

Consultare le schede di sicurezza.

Conservare fuori dalla portata dei bambini.

*In funzione dell'evoluzione delle conoscenze e delle tecniche, questa scheda può essere modificata successivamente.*