

Argile Mat Velouté Extérieur

Classificazione: Afnor NFT 36005 – Famiglia I classe 7 b2

Descrizione	Argile Mat Velouté Extérieur è una pittura acrilica in fase acquosa, versatile e microporosa, d'aspetto finemente vellutato e strutturato, utilizzata per la protezione delle facciate e del legno all'esterno.
Destinazione	Tutti i tipi di supporti esterni: facciate rivestite o grezze, calcestruzzo, mattoni, intonaco, cemento, ma anche elementi in legno per esterni (persiane, recinzioni e rivestimenti).
Vantaggi	Inodore Pulizia attrezzi con acqua Decorativo e opacizzante Di facile applicazione Versatile, microporoso Asciugatura rapida (ricopribile dopo 4 ore).
COV	Valore limite per questo prodotto (cat A/c): 40 g /litro (2010). Questo prodotto contiene max 20 g /litro di COV.
Emissioni nell'aria all'interno	Classe A+ secondo le norme ISO 16000.

CARATTERISTICHE

Aspetto	Finemente strutturato, opaco e vellutato Brillantezza: 6-10% a 85°.
Applicazione	Pennello pistola a spruzzo rullo a pelo corto 12 mm
Densità	1,3
Resa	10 - 12 m ² al litro secondo il tipo di supporto.
Asciugatura a 20°C	Asciutto al tatto dopo 2 ore, ricopribile dopo 4 ore.
Lavabilità	Lavabile.

MESSA IN OPERA

Condizioni di messa in opera	Temperatura dell'aria e del supporto: Minimo 7°C Massimo 30°C
Diluizione	Umidità relativa: Massimo 80%
	Pronto all'uso – Diluire con acqua su fondi assorbenti o in caso d'applicazione con pistola a spruzzo (5-10%)
Pulizia attrezzi	Acqua
Tinte	184 tinte ad eccezione dei supporti a bassa esposizione, o soggetti a regolari ristrutturazioni, vanno evitate le seguenti tinte: T511, T513, T521, T531, T532, T541, T542.
Confezioni	0,75L - 2,5L - 5L - 10L
Preparazione dei supporti	<p>Facciate e legno all'esterno.</p> <p>Le condizioni e la preparazione dei supporti devono essere conformi al DTU 59-1. I supporti devono essere ben asciutti, applicare la pittura con clima secco e senza minaccia di pioggia.</p> <p>Argile Mat Velouté Extérieur si applica, dopo la preparazione (pulizia di tutti i supporti, sgrassatura e carteggiatura per il legno...), all'esterno:</p> <p>Per facciate grezze (cemento, mattoni, pietra, rivestimenti di cemento, rivestimenti di malta, etc..), procedere con la preparazione solita (riempimento, rivestimento, riparazioni, rimozione di impurità ed efflorescenze, lavaggio con un'idropulitrice..).</p> <p>Se la superficie è assorbente applicare un primo strato di Argile Mat Velouté Extérieur diluita con 5-10% d'acqua.</p> <p>Se la superficie è polverosa, applicare un fissativo liquido.</p> <p>Su facciate rivestite con vecchie pitture o intonaci: controllare lo stato e la durata del vecchio rivestimento, rimuovere tutte le parti che non aderiscono bene, effettuare le riparazioni e i rivestimenti necessari, eseguire un lavaggio ad alta pressione.</p> <p>Su legno non trattato: pulire, carteggiare.</p> <p>Su legno che trasuda tannino o resina, consultateci.</p> <p>Su legno grasso, sgrassare con cura con diluenti non grassi.</p>

Applicazione

Su legno ricoperto di pittura vecchia, colorata o verniciata, controllare il vecchio rivestimento, rimuovere tutte le parti che non aderiscono bene, pulire e carteggiare con cura. Applicare un primo strato di Argile Primaire Universel.

Su derivati del legno, PVC, metalli non ferrosi: pulire, carteggiare. applicare un primo strato di Argile Primaire Universel.

Mescolare accuratamente il prodotto a mano prima dell'uso.

Applicare due mani di Argile Mat Velouté Extérieur con il pennello, a rullo o con pistola a spruzzo.

Sulle facciate, a seconda del rilievo, applicare con un rullo a pelo corto da 12 mm o 18 mm.

L'applicazione a pennello, consente di ottenere un aspetto finemente cordato. Per una applicazione con pistola a spruzzo diluire il prodotto con acqua (5-10%).

Argile Mat Velouté Extérieur può essere pulito con una spugna umida e detergenti delicati per legno, e pulitore ad alta pressione per le facciate.

Sicurezza

Consultare le schede di sicurezza.

Conservare fuori dalla portata dei bambini.

In funzione dell'evoluzione delle conoscenze e delle tecniche, questa scheda può essere modificata successivamente.